

# ImagePerfect™ 7307 Clear 125 EXT

## Sicherheitsfolien zur Verwendung auf der Innen- oder Außenseite von Gebäuden für splitterfreien Bruch im Falle einer Beschädigung des Glases.

ImagePerfect™ 7307 Clear 125 EXT ist eine Anti-Graffiti-Folie mit einer Verwendungsdauer von bis zu 10 Jahren im Außenbereich. Sie wurde speziell zur Verklebung auf Glas entwickelt und weist Splitterschutzeigenschaften auf, die verhindern, dass bei einem Bruch der Glasscheibe Splitter entstehen. Somit eignet sie sich zur Verklebung unter anderem in privaten Haushalten, Büros, Schulen und Verwaltungsgebäuden. Sie ist auch eine beliebte Wahl für den Einzelhandel. Die Folie ist lösungsmittelbeständig und bietet dadurch eine gute Resistenz gegen Graffiti und schützt das Glas auch vor Zerkratzen und Verätzung. Sie ist als Sicherheitsfolie klassifiziert und ist einfach zu verkleben und auszutauschen. Die Folie zeichnet sich durch hohe Transparenz aus und ist somit durchlässig für die erforderliche Menge an Tageslicht, während sie einen sehr hohen Anteil an UV-Strahlung blockiert. Damit verringert sie nicht nur das Ausbleichen von Möbeln und Stoffen, sondern trägt auch dazu bei, das Risiko von Hautkrebs zu senken. Sie basiert auf einer hochwertigen PET-Folie mit ausgezeichneten optischen Eigenschaften und verfügt über eine harte, kratzbeständige Oberfläche für lange Haltbarkeit und leichte Pflege bei der Reinigung der Fenster. Diese Folie muss nass verklebt werden.

Achtung: Um einem möglichen Glasbruch vorzubeugen, wenden Sie sich bitte vor der Installation an den ImagePerfect Distributor in Ihrer Nähe. Reinigen Sie die Folie nach dem Verkleben mindestens einen Monat lang nicht und bringen Sie auf der Folie keinerlei Aufkleber oder Klebemittel an.

Spezifikation	
Beschreibung	IP 7307
Installation	Außenbereich
Farbe von der Außenseite	Transparent
Haltbarkeit (Vertikale Verklebung)	10 Jahre
Stärke	125 $\mu$
Zusammensetzung der Folie	PET
Reflexion der Sonnenenergie	10%
Absorbierung der Sonnenenergie	8%
Übertragung der Sonnenenergie	82%
Abgewiesene Gesamtsonnenenergie	17%
Übertragung von sichtbarem Licht	93%
g-Wert	0.83
UV-Übertragung (300-380NM)	1%
Randversiegelung	wird empfohlen
Flammhemmung	M1
Pendelschlagtest EN 12600	2B2
Sicherheitsverglasung EN 356	N/A
Lagerfähigkeit (bei -5°C bis +40°C)	3 Jahre

© Februar 2021 Spandex Group. Änderung der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Alle angegebenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für weitere Informationen über ImagePerfect besuchen Sie bitte [www.imageperfect.com](http://www.imageperfect.com)

38 Port Royal Avenue, Lune Industrial Estate, Lancaster. United Kingdom

Die Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften und Werte in diesem Dokument basieren auf unserer Ansicht nach zuverlässigen Tests und stellen keine Garantie dar. Sie sind lediglich als Informationsquelle gedacht, werden ohne Gewähr publiziert und stellen keine Garantie dar. Es obliegt dem Käufer, vor der Verwendung dieses Produktes dessen Eignung für den jeweiligen Einsatz selbstständig zu prüfen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Applikation, Umgebungsbedingungen und Pflege, und der Käufer übernimmt alle damit verbundenen Risiken und Haftungen welcher Art auch immer. Änderungen der technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Im Falle von Mehrdeutigkeiten oder Unterschieden zwischen der englischen Version dieses Dokumentes und Versionen in anderen Sprachen, ist die englische Version als gültig und führend anzusehen. Spandex gibt weder ausdrückliche noch stillschweigende Garantien oder Gewährleistungen hinsichtlich der Produkte, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf allfällige stillschweigende Garantien auf Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck und/oder Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte werden gemäß den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Spandex verkauft. Die Gesamthaltung von Spandex, sei es aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsverletzung, falschen Angaben oder aus anderen Gründen, überschreitet unter keinen Umständen den Preis der defekten, nicht entsprechenden, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, auf die sich ein derartiger Haftungsanspruch gründet, sodass im Falle eines Ereignisses oder einer Reihe von Ereignissen eine Haftung in der Höhe des dem Käufer in Rechnung gestellten Nettopreises entsteht. Bei unsachgemäßer Verwendung und/oder fehlerhafter, nicht unseren Anleitungen entsprechender Verarbeitung wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Unter keinen Umständen haftet Spandex für indirekte und zufällige Schäden sowie Folgeschäden bzw. Folgeverluste oder Verletzungen, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung auf entgangenen erwarteten Gewinn, Firmenwert, Ansehen sowie Verluste und Aufwendungen, die durch Ansprüche Dritter entstehen.